

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sikalastic®-612

Membrane d'étanchéité synthétique liquide à base de polyuréthane



DESCRIPTION DU PRODUIT

Membrane d'étanchéité synthétique liquide mono-composante à base de polyuréthane, durcissant à l'humidité, pour la réalisation d'étanchéités de toitures et de balcons sans joint, pontant les fissures, sous les carrelages.

EMPLOI

- Système d'étanchéité synthétique liquide pour étancher les toitures plates dans les nouvelles constructions et pour la rénovation
- Etanchéité de toitures plates avec géométrie complexe
- Solution économique pour prolonger la durée de vie des toitures plates défectueuses
- Etanchéité sous les carrelages et dallages sur les balcons et les terrasses

AVANTAGES

- Monocomposant, application simple, pas de mélange
- Durcissement rapide - résistance précoce à la pluie

- Etanchéité sans joint
- Surcouchage simple possible
- Perméable à la vapeur d'eau
- Bon pontage des fissures, aussi par basses températures
- Bonne adhérence sur différents supports
- Résistant aux alcalis

CERTIFICATS

- Marquage CE et déclaration de performance selon EN 14891: Produit à base de résine réactive, application liquide, imperméable à l'eau, avec un pouvoir de pontage des fissures amélioré, pour une utilisation sous les carrelages et dallages céramiques en extérieur - Classe RM O2
- Marquage CE et déclaration de performance selon EAD 030350-00-0402, basé sur ETA 20/1018: Kits d'étanchéité de toiture à base de polyuréthane à appliquer par voie liquide

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Polyuréthane	
Conditionnement	Seau:	5 l (~ 7.1 kg)
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 9 mois à partir de la date de production	
Conditions de stockage	Température de stockage entre 0 °C et +25 °C. Entreposer au sec. Protéger de l'influence directe des rayons du soleil. Des températures de stockage plus élevées peuvent entraver la durée de conservation du produit.	

Couleurs	Blanc Gris	(~ RAL 9016) (~ RAL 7032)
Densité	~ 1.42 kg/l	(+23 °C) (EN ISO 2811-1)
Teneur en corps solides en poids	~ 80 %	(+23 °C, 50 % h.r.)
Teneur en corps solides en volume	~ 68 %	(+23 °C, 50 % h.r.)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance à la traction	Non renforcé:	~ 4.5 N/mm ²	(EN ISO 527-3)
Allongement à la rupture	Non renforcé:	~ 180 %	(EN ISO 527-3)
Température de service	Min. -20 °C, max. +80 °C		
Comportement extérieur au feu	B _{roof} (t1)		(ENV 1187)
Comportement au feu	Classe E		(EN 13501-1)

INFORMATIONS DE SYSTÈME

Construction du système

Revêtement de toiture étanche

Sikalastic®-612 est appliqué en 1 - 2 couches.

Consommation totale:

≥ 0.7 - 2.0 l/m² (≥ 1.0 - 2.8 kg/m²)

Epaisseur du film sec:

≥ 0.7 - 1.4 mm

Etanchéité sous les carrelages et dallages

Pour l'étanchéité, appliqué 2 couches de Sikalastic®-612. Une couche supplémentaire de Sikalastic®-612, saupoudré de sable de quartz sert de pont d'adhérence pour la colle de carrelages.

Revêtement	Produit	Consommation
Couche de fond:	Sika® Concrete Primer ou Sika® Bonding Primer	Voir la fiche technique du primaire
Couche de base:	Sikalastic®-612	≥ 1.0 l/m² (≥ 1.4 kg/m²)
Couche de finition:	Sikalastic®-612	≥ 1.0 l/m² (≥ 1.4 kg/m²)
Pont d'adhérence:	Sikalastic®-612 saupoudré avec 2 kg/m² de Sika® Sable de quartz 0.3-0.9 mm ¹ .	≥ 0.2 l/m² (≥ 0.2 kg/m²)
Colles pour carrelages:	Série SikaCeram®	Voir la fiche technique de la colle carrelages

1. Enlever le surplus de sable dès que l'étanchéité synthétique liquide a durci.

Ces valeurs indicatives sont des valeurs théoriques qui ne comprennent pas le surplus de consommation dû à la porosité de la surface, à la rugosité de la surface, aux différences de niveau et aux restes de matériaux dans les seaux etc.

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Température de l'air ambiant	Min. +5 °C, max. +40 °C La température minimale ne doit pas être inférieure aussi pendant le durcissement.
Humidité relative de l'air	Min. 5 %, max. 85 %
Point de rosée	Pas de condensation! Lors de l'application et du durcissement, la température du support doit être au minimum de 3 °C supérieure au point de rosée.

Température du support	Min. +5 °C, max. +60 °C La température minimale ne doit pas être inférieure aussi pendant le durcissement.			
Humidité du support	Teneur en humidité ≤ 4 % (Tramex) Pas d'humidité remontante (selon feuille PE ASTM).			
Supports	Support	Couche de fond		
	Supports liés au ciment:	Sikalastic®-612 (comme revêtements étanches) Sika® Primer-3 N		
	Brique et pierre:	Sika® Primer-3 N		
	Métaux:	Sika® Primer-3 N		
	Petites surfaces, raccordements en bois:	Sika® Primer-3 N		
	Peinture:	Réaliser une surface-échantillon		
Les indications concernant la consommation et le temps de surcouchage sont décrits dans la fiche technique du produit correspondante. Pour les autres supports, il est nécessaire de réaliser une surface-échantillon afin de vérifier la compatibilité.				
Durée de vie en pot	Sikalastic®-612 est conçu pour un durcissement rapide. Des températures élevées combinées avec une humidité de l'air élevée accélèrent le durcissement. Les bidons entamés doivent être utilisés immédiatement. Dans les emballages ouverts, Sikalastic®-612 forme un film après env. 1 heure (+20 °C, 50 % h.r.).			
Temps d'attente entre les couches	Conditions environnementales	Temps d'attente minimal		
	+5 °C, 50 % h.r.	18 heures		
	+10 °C, 50 % h.r.	12 heures		
	+20 °C, 50 % h.r.	6 heures		
	+30 °C, 50 % h.r.	4 heures		
Ces valeurs sont influencées par les conditions atmosphériques, tout particulièrement par la température et l'humidité relative de l'air.				
Temps d'attente avant utilisation	Conditions climatiques	Résistant à la pluie ¹	Hors poussière	Durcissement complet
	+5 °C, 50 % h.r.	10 minutes	8 heures	18 heures
	+10 °C, 50 % h.r.	10 minutes	6 heures	10 heures
	+20 °C, 50 % h.r.	10 minutes	4 heures	7 heures
	+30 °C, 50 % h.r.	10 minutes	2 heures	5 heures
1. Il faut tenir compte du fait que de fortes pluies ou averses peuvent endommager physiquement le revêtement d'étanchéité synthétique liquide aussi longtemps que celui-ci n'est pas encore durci.				
Important: Ces valeurs indicatives varient selon les conditions climatiques.				

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

AUTRES REMARQUES

Ne pas appliquer Sikalastic®-612 sur des surfaces sur lesquelles il faut s'attendre à de l'humidité remontante.

Sikalastic®-612 ne convient pas pour des applications qui sont sous pression d'eau.

Appliquer Sikalastic®-612 par températures descendantes, afin d'éviter la formation de pores.

Sikalastic®-612 ne doit pas être dilué.

Sikalastic®-612 ne convient pas pour des applications en intérieur.

Ne pas appliquer Sikalastic®-612 dans les environs des installations d'aspiration des systèmes d'aération.

Sikalastic®-612 peut fariner légèrement en surface - **ne pas** utiliser l'eau de pluie pour les animaux!

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT

Sec, propre, exempt de graisse et d'huile, pas de laitance de ciment ou de particules friables.

Résistance à la compression minimale 25 N/mm², résistance à la traction minimale 1.5 N/mm².

En cas de doute, réaliser une surface-échantillon.

Traitement préliminaire

Le support doit être préparé mécaniquement p.ex. par ponçage ou grenaillage. La laitance de ciment doit être complètement enlevée. Il est nécessaire d'obtenir une surface ouverte et texturée.

Les couches insuffisamment solides et les salissures doivent être enlevées. Les pores et autres dégradations de la surface doivent être dégagés.

Les réparations du support comme le remplissage des pores ou le reprofilage peuvent être exécutées avec les produits appropriés Sikafloor®, Sikadur® et Sikagard®.

Enlever complètement la poussière ainsi que les particules friables et mal adhérentes de préférence au moyen d'un aspirateur industriel.

MALAXAGE DES PRODUITS

Il n'est pas nécessaire de mélanger le produit. Au cas où Sikalastic®-612 se serait séparé ou déposé, le matériau peut être remué. Ne pas mélanger trop longtemps ou trop vigoureusement pour éviter l'inclusion d'air.

APPLICATION

Avant l'application de Sikalastic®-612, la couche de fond doit être durcie. Les indications concernant les temps d'attente/temps de surcouchage peuvent être consultés dans les fiches techniques des produits correspondantes.

Revêtements de toitures étanche

Sikalastic®-612 est appliqué en 2 couches. Les temps d'attente entre les passes de travail sont indiqués sous "Temps d'attente".

Étanchéité sous les carrelages et dallages

1. La couche de fond dépend du support.
2. Pour la 1^{ère} couche, appliquer env. 1 l/m² de Sikalastic®-612. N'appliquer la couche qu'aussi longtemps que Sikalastic®-612 est encore humide.
3. Dès que la couche est praticable, il est possible d'appliquer la 2^{ème} couche de Sikalastic®-612, env. 1 l/m² par couche.
4. Après le durcissement de la 2^{ème} couche d'étanchéité, appliquer une autre couche de Sikalastic®-612 comme pont d'adhérence env. 0.2 l/m², saupoudrer avec de Sika® Sable de quartz 0.3-0.9 mm.
5. Enlever le surplus de sable de saupoudrage après le durcissement du pont d'adhérence. L'application de la colle de carrelages est décrite dans la fiche technique du produit concernée.

Veuillez noter: commencer par l'application des détails avant d'étancher la surface horizontale.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec un solvant. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Fiche technique du produit

Sikalastic®-612

Mai 2024, Version 03.03
020915205000000014

Sikalastic-612-fr-CH-(05-2024)-3-3.pdf